

## Tool-A-Thane UT-35

Polyurethane

Urethane Tooling & Engineering Corp

### Описание материалов:

35% Deflection for optimum life

Hardness 80 Shore A

Lower loadbearing capacity

Best for lighter gages and softer materials.

Главная Информация			
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.22	g/cm <sup>3</sup>	
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость дюрометра			
Shore A	80		
Shore D	32		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения <sup>1</sup> (vs. Steel - Dynamic)	0.80		
Стойкость к истиранию-Индекс NBS	110		
Graves Tear	78.8	kN/m	
Сопротивление Baushore-Индекс NBS	38.0		
Глубина проникновения-Рекомендуется для оптимальной жизни	35	%	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
100% Strain	4.24	MPa	
300% Strain	8.00	MPa	
Прочность на растяжение	45.5	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	
Tear Strength (Split)	22	kN/m	ASTM D470
Комплект сжатия <sup>2</sup> (70°C, 22 hr)	38	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура ломкости	-67.8	°C	
NOTE			
1.	at 20 lbs load at 52 fpm		

2.

Method B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

