

## Westlake LLDPE LF1040

Linear Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

### Описание материалов:

Westlake LF1040 is a butene LLDPE resin with excellent mechanical and sealing properties. It can be used in stretch film and can liner applications, and is suitable for blending with LDPE in packaging applications.

Application/Uses

Blend stock

Food packaging

Stretch wrap

Главная Информация	
Характеристики	Бутене комномер Хорошее уплотнение тепла
Используется	Пленка Подкладка Смешивание Растягивающаяся обмотка Пищевая упаковка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль <sup>1</sup>			ASTM D882
1% secant, MD: 25 µm, blown film	193	MPa	ASTM D882
1% secant, TD: 25 µm, blown film	214	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение <sup>2</sup>			ASTM D882
MD: Broken, 25 µm, blown film	27.6	MPa	ASTM D882
TD: Broken, 25 µm, blown film	21.4	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении <sup>3</sup>			ASTM D882
MD: Broken, 25 µm, blown film	700	%	ASTM D882

TD: Broken, 25 µm, blown film	900	%	ASTM D882
Ударное падение Dart <sup>4</sup> (25 µm, Blown Film)	110	g	ASTM D1709A

#### Дополнительная информация

Test specimens for blown film: nominal thickness 1.0 mils fabricated at 2.5:1 BUR.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	204 - 216	°C

#### NOTE

1. Test run at 23°C (73°F) and 50% relative humidity
2. Test run at 23°C (73°F) and 50% relative humidity
3. Test run at 23°C (73°F) and 50% relative humidity
4. F50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat