

PETILEN H2-26T

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

Application: Food packing

Главная Информация			
Используется	Пищевая упаковка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923 to 0.929	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.5 to 2.5	g/10 min	ASTM D1238
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	61		ASTM D2457
Haze	7.1	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	
Film Quality ¹	A	Internal Method	

NOTE

1. ALKATHENE 36

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

