

Manner Flexible PVC C8085

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

80 C Clear General purpose injection molding and extrusion compound

Главная Информация	
UL YellowCard	E107449-100190561
Характеристики	Общее назначение
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21 to 1.25	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	84		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	18.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	171 to 182	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

