

Generic ASA+Nylon

Acrylonitrile Styrene Acrylate + Nylon

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic ASA+Nylon
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1200 to 3400	МПа	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	34.0 to 57.0	МПа	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	9.0 to 21	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	105 to 205	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

