

ProvaMed® TPE 1120

Thermoplastic Elastomer

ACTEGA GmbH

Описание материалов:

ProvaMed® TPE 1120 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Important attributes of ProvaMed® TPE 1120 are:

Sterilizable

Biocompatible

Typical application of ProvaMed® TPE 1120: Medical/Healthcare

Главная Информация			
Характеристики	Биосовместимый Стерилизуемый оксид этилена Радиационный стерилизуемый		
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	ISO 10993		
Внешний вид	Доступные цвета Полупрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (160°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	20		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	0.400	MPa	DIN 53504
Tensile Stress (Yield)	1.30	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении (Break)	900	%	DIN 53504
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	17	%	ISO 815
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла ¹	-65.0	°C	DSC
Температура плавления (DSC) ²	91.0	°C	DSC
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура бункера	20.0 to 30.0	°C	
Задняя температура	140 to 200	°C	

Средняя температура	140 to 200	°C
Передняя температура	140 to 200	°C
Температура сопла	170 to 210	°C
Температура формы	20.0 to 60.0	°C

NOTE

1. Heating rate 10 K/minMelting peak from second heating cycle
2. Heating rate 10 K/minMelting peak from second heating cycle

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat