

# Geon™ Vinyl Flexible C70UB

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

## Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible C70UB is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion, extrusion, injection molding, or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: uv stabilized.

Главная Информация	
Добавка	Биоцид UV Stabilizer
Характеристики	Средний блеск УФ-поглощение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокэструзия Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	70		
Shore A, 15 sec	64		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Break	9.65	MPa	
100% Strain	4.34	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	390	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	35.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	20	%	ASTM D395
Модуль Clash-Berg			ASTM D1043
--	81.4	MPa	
-46°C	310	MPa	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура ломкости	-42.2	°C	ASTM D746
<b>Инъекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура обработки (расплава)	193 to 199	°C	
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	171 to 177	°C	
<b>NOTE</b>			
1.	Type IV, 510 mm/min		
2.	Type IV, 510 mm/min		
3.	Die C, 510 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

