

DIOSHY® UL-875KM

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

DIOSHY Co.,Ltd.

Описание материалов:

Application:

UL 94 V0

Главная Информация			
Внешний вид	Белый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.23	g/cm ³	JIS K6301
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	JIS K7210
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	75		JIS K6301
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			JIS K6310
100% Strain	1.27	MPa	
300% Strain	0.490	MPa	
Прочность на растяжение	3.63	MPa	JIS K6310
Удлинение при растяжении (Break)	640	%	JIS K6310
Tear Strength	21	kN/m	JIS K6310
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	19	%	JIS K6301
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat