

RTP 2800-35A

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

RTP Company

Описание материалов:

Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'

The data for this material has not been recently verified.

Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.

| Главная Информация | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Соответствие RoHS | Контактный производитель | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.948 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток (3.18 mm, Injection Molded) | 1.8 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 35 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 3.00 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 10 | % | ASTM D412 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Задняя температура | 171 to 199 | °C | |
| Средняя температура | 171 to 199 | °C | |
| Передняя температура | 171 to 199 | °C | |
| Температура формы | 16.0 to 66.0 | °C | |
| Давление впрыска | 83.0 to 124 | MPa | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

