

## Weifang Kingdom CM42

Chlorinated Polyethylene Elastomer

Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd

### Описание материалов:

FEATURES: This product is a random and saturated thermoplastic elastomer with minimal residual crystals. It has the characteristic of fine flame resistance, fine chemical-resistance, fine oil resistance and waterproof, etc. It has good compatibility with PVC, CR and NBR etc.

APPLICATION: This product can be used as halide flame resistant agent, in the soft PVC application as a modifier or permanent plasticizer. Make kinds of flame resistant wire sleeve, cable sleeve and PVC cable jackets, etc.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Огнестойкий</li> <li>Хорошая химическая стойкость</li> <li>Хорошая устойчивость к погоде</li> <li>Высокая Молекулярная масса</li> <li>Гибкость при низкой температуре</li> <li>Низкий на вкус</li> <li>Маслостойкий</li> </ul>		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Автомобильные Приложения</li> <li>Смешивание</li> <li>Кабельный кожух</li> <li>Конвейеры</li> <li>Шланг</li> <li>Морское применение</li> <li>Приложения для горнодобывающей промышленности</li> <li>Уплотнения</li> <li>Кожух провода</li> </ul>		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 121°C)	80 to 90	MU	GB/T 1232
Содержание хлора	41.0 to 43.0	wt%	GB/T 9872
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше	< 56		GB/T 531
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 8.00	MPa	GB/T 528
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Тепло плавления	< 2.00	J/g	DSC

Испарители

< 0.50

%

GB/T 2914

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat