

Kemcor LD 2204

Low Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

Описание материалов:

This resin is manufactured to conform to the requirements for unrestricted food contact of AS 2070 Part 1 (1992).

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Добавка | Высокий антиблок Средняя комбинация | | |
| Характеристики | Хорошая ударпрочность Высокая антиблокировка Высокая четкость Средняя комбинация | | |
| Используется | Пленка | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзионная пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.923 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 25.0 | MPa | |
| TD : Break | 22.0 | MPa | |
| Ударное падение Dart | 110 | g | ASTM D1709 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Haze | 6.0 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

