

## MARPOL® PVC PIPE GRADE

Rigid Polyvinyl Chloride

Marco Polo International, Inc.

### Описание материалов:

ASTM Cell Classification: GP3-16040

Suggested Applications: PVC resin is typically used in rigid PVC compounds which can be processed through both single and multi-screw extrusion of pipe and conduit.

| Главная Информация            |                      |                   |                 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                | Высокая жесткость    |                   |                 |
| Используется                  | Трубопровод          |                   |                 |
|                               | Трубопроводы         |                   |                 |
| Метод обработки               | Экструзионная труба  |                   |                 |
| Физический                    | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность             | 0.56                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D1895      |
| Внутренняя вязкость           | 0.89                 |                   | ASTM D5225      |
| К (износ) фактор <sup>1</sup> | 65.0                 |                   |                 |
| Размер частиц                 |                      |                   | ASTM D1921      |
| -- <sup>2</sup>               | > 99.0               | %                 |                 |
| -- <sup>3</sup>               | > 4.00               | %                 |                 |
| Relative Viscosity            | 2.17                 |                   | ASTM D1709      |
| ASTM Classification           | GP3-16040            |                   |                 |
| Испарители                    | < 0.30               | %                 |                 |

| NOTE |                            |
|------|----------------------------|
| 1.   | 0.5 gm/100ml Cyclohexanone |
| 2.   | Through 40 Mesh            |
| 3.   | Through 200 Mesh           |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

