

Desmopan® DP 3392A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Covestro - PUR

Описание материалов:

Extrusion- and injection molding grade; hydrolysis-stabilised; with high mechanical strength for articles subject to wear; free from plasticizers; low abrasion; good wear resistance; extrusion; injection molding; opaque to translucent; Cylindrical pellets; toothed belts.

Главная Информация	
UL YellowCard	E465093-101727503
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая износостойкость
	Высокая прочность
	Гидролитически стабильный
Используется	Ремни/ремонт ремней
Внешний вид	Непрозрачный
	Полупрозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.21	g/cm ³	ISO 1183

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 23°C)	93		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (23°C)	16.0	mm ³	ISO 4649-A
Ударопрочность (23°C)	38	%	ISO 4662

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹ (23°C)	88	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815
	23°C, 72 hr	23	%
	70°C, 24 hr	44	%

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	220 to 240	°C
Температура формы	20.0 to 40.0	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Температура расплава	200 to 220	°C
----------------------	------------	----

NOTE

1. 500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

