

Karina GRAY PVC COMPOUND 750-18/328-F-IS-BZ

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR PLUGS INJECTION AND PROFILES EXTRUSION.

Главная Информация			
Используется	Профили		
	Отражатели		
Внешний вид	Серый		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.39 to 1.45	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-2.08 to 0.920		ME 12
Цвет b	3.88 to 6.88		ME 12
Color L	72.0 to 75.0		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	73 to 77		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 12.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 250	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -24.0	°C	ASTM D746
NOTE			
1.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

