

## Armlen® PP SC 20-2 (C)

Polypropylene

Poly Plastic

### Описание материалов:

Armlen®PP SC 20-2 (C) is a polypropylene product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая эластичность	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.940	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.1	g/10 min
Формовочная усадка	1.1 - 1.3	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	63	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	400	%
Флекторный модуль (23°C)	800	MPa
Флекторный стресс	22.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность (20°C)	19	kJ/m <sup>2</sup>
Charpy Unnotched Impact Strength		
-40°C	No Break	
20°C	No Break	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	45.0	°C
Температура плавления	174	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопротивление громкости <sup>1</sup>	1.0E+15	ohms-cm
NOTE		
1.	Dry	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

