

Generic Epoxy - Mineral

Минеральный

Ероху; Epoxide

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Epoxy - Mineral
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.59 to 2.07	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.80 to 0.91	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.24 to 0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	34.5 to 90.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	13600 to 20000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Break, 23°C)	119 to 150	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие (23°C)	110 to 272	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	19	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed	225 to 236	°C	
1.8 MPa, Annealed	275 to 282	°C	
CLTE-Поток			
--	1.8E-5 to 4.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
--	2.2E-5 to 2.4E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Теплопроводность (23°C)	0.70 to 0.72	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (23°C)	13 to 18	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (23°C)	3.74 to 5.31		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (23°C)	6.0E-3 to 0.020		ASTM D150
Дуговое сопротивление	180 to 181	sec	ASTM D495

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

