

Huaфон HF-3H95SL-1

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Operation: Extrusion, solvent processing

Characteristics: Excellent physical properties, Good initial strength & solvent solubility, Low temperature lamination

Applications: Low temperature chemical sheet, Fire hose co-extrusion, Hotmelt adhesive film, Seam sealing tape, Fabrics lamination, etc.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| Используется | Клеи | | |
| | Шланг | | |
| | Ламинаты | | |
| Метод обработки | Кокэкструзия | | |
| | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плавкий объем-расход (MVR) (150°C/2.16 kg) | 44.0 | cm ³ /10min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 97 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 14.0 | MPa | ASTM D412 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Softening Point - Ring-and-Ball Apparatus | 73 | °C | ASTM D36-95 |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Вязкость (25°C) | 0.032 | Pa·s | ASTM D1084 |
| Tack Free Time | 5.0 | min | Internal Method |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

