

Shuman ABS/PC 310

Polycarbonate + ABS

Shuman Plastics, Inc.

Описание материалов:

PC/ABS ALLOY 310 UTILITY BLACK

OFFERS THIS COMBINATION OF PROPERTIES:

GOOD IMPACT STRENGTH, EASY PROCESSABILITY, GOOD SURFACE GLOSS, GOOD CHEMICAL RESISTANCE

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Средний блеск		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	4.0 to 10	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	41.4 to 55.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2210 to 2620	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	400 to 560	J/m	ASTM D256
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	79.4 to 110	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	238 to 277	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	79.4 to 110	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Температура расплава	238 to 277	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

