

## Aropol™ L 2450

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

### Описание материалов:

Ashland Resins for the Pultrusion Market

Chemistry

High reactivity UPR

Performance Attributes

Excellent physical properties. Good weathering.

Typical Applications

Rigid, thin walled parts.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Высокая реактивность Высокая жесткость	
Используется	Тонкостенные детали	
Метод обработки	Пульпурузия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	2400	mPa·s
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения	3930	MPa
Прочность на растяжение	58.6	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	1.8	%
Флекторный модуль	4000	MPa
Flexural Strength	88.3	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature	138	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

