

Huafon JF-P-8875D / JF-I-8918D (midsole)

Polyurethane (Polyester based)

Huafon Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics : High resistance to rip expansibility. excellent low-temperature flexibility.

Applications : For safety shoes.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Гибкость при низкой температуре	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.450 to 0.550	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	45.0 to 50.0	
Asker C : 23°C	50.0 to 60.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 80 to 85	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет ²	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C ³	1.14 to 1.18	g/cm ³
40°C ⁴	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁵	0.40 to 0.50	Pa·s
40°C ⁶	2.0 to 2.4	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 4.00	MPa
Удлинение при разрыве	> 450	%
Tear Strength	> 20.0	kN/m
NOTE		
1.	Molded Density	
2.	Part B	
3.	Part A	

4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

