

Appeel® 20D875

Ethylene Acrylate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

Appeel® 20D875 is a modified ethylene acrylate resin designed to function as a sealing layer for lidding applications. It is most often suggested to provide strong peelable seals over a broad temperature range to a number of container materials including PP, PS, PET and PVC. Appeel® 20D875 is available in pellet form for use in conventional extrusion and coextrusion equipment designed to process polyethylene resins.

Главная Информация	
Добавка	Противоскользкий агент
Характеристики	Термоуплотнение при низкой температуре
	Гладкость
	Хорошее уплотнение тепла
Используется	Крышка
	Герметик
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1340
Внешний вид	Полупрозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Кокструзионное формование
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	60.0	°C	ASTM D1525, ISO 306
Пиковая температура плавления	98.0	°C	ASTM D3418, ISO 3146

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	55.0	°C
Время сушки	5.0	hr
Зона цилиндра 1 темп.	140	°C
Зона цилиндра 2 температура.	150	°C
Зона цилиндра 3 темп.	160	°C
Зона цилиндра 4 темп.	180	°C
Зона цилиндра 5 темп.	180	°C
Температура адаптера	180	°C

Температура расплава	150 - 190	°C
Температура матрицы	170	°C

Инструкции по экструзии

The above processing values are for blown film.Extrusion coating/lamination parameters:

Feed Zone: 180°C

Second Zone: 230°C

Third Zone: 260°C

Fourth Zone: 270°C

Fifth Zone: 270°C

Adapter Zone: 270°C

Die Zone: 270°C

Melt Temperature: 235 to 270°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat