

MAJORIS G551/20 - 8229

Длинное стекловолокно

Polypropylene

AD majoris

Описание материалов:

MAJORIS G551/20 - 8229 is a special long glass fibre reinforced polypropylene grade, for injection moulding and extrusion. The long glass fibres (20 mm), chemically coupled to the polypropylene matrix, are providing with outstanding mechanical properties.

This product is high heat distortion temperature stabilised.

MAJORIS G551/20 - 8229 is available both in black (MAJORIS G551/20 - 8229) and natural (MAJORIS G551/20). Other colours can be provided on request.

APPLICATIONS

MAJORIS G551/20 - 8229 is intended for injection moulding of highly demanding technical applications.

The excellent properties of MAJORIS G551/20 - 8229 make it suitable for:

Electrical components, automotive parts, interior, exterior and under the bonnet, structural furniture parts, load bearing, demanding components for various engineering sectors.

MAJORIS G551/20 - 8229 can, in many of these applications, substitute other engineering plastics or metal alloys.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Длинное стекловолокно		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Химическая муфта		
	Перерабатываемые материалы		
	Теплостойкость, высокая		
	Термическая стабильность		
Используется	Электрические компоненты		
	Мебель		
	Замена металла		
	Детали под крышкой двигателя автомобиля		
	Автомобильные внутренние детали		
	Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Плотность	1.39	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка	0.30 - 0.40	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	11500	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	180	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	2.2	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль	10500	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C	52	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	48	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	166	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	148	°C	ISO 306/B
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	230 - 250	°C	
Температура обработки (расплава)	250 - 280	°C	
Температура формы	80.0 - 100	°C	
Давление впрыска	30.0 - 60.0	MPa	
Скорость впрыска	Slow		
Screw Speed	30 - 150	rpm	

Инструкции по впрыску

Holding pressure: 50 to 70% of the injection pressure
Back pressure: as low as possible, 0 to 10%
Holding time: as long as practical

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

