

# Epic Urethane S7478

Polyurethane

Epic Resins

## Описание материалов:

Two Component Polyurethane

Epic S7478 is a flexible polyurethane that is also thermally conductive. It is UL94 V-0 recognized in cross sections as thin as 3 mm and with its superior UL RTI rating, Epic S7478 is useful in applications that generate a significant amount of heat.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая гибкость Высокая термостойкость Теплопроводящий
Используется	Светодиоды
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	75 to 80	ASTM D2240	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-10.0 to -5.00	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.8E-4 to 2.0E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.76 to 0.77	W/m/K	ASTM C177
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Volume: 100		
Part B	Mix Ratio by Volume: 12		
Терморегулирующая вязкость <sup>1</sup> (25°C)	5000 to 7000	cP	ASTM D2393

NOTE	
1.	20 RPM

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

