

## DJSilicone NE-250

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

### Описание материалов:

This product could be put into basic processing after adding vulcanizator DCBP. And it may not need second vulcanization when technical conditions properly controlled. The formed product has the following properties: very good high and low temperature resistance, corona and arc resistance, and electric insulation. It is suitable for different kinds of electric wire and cable, jacket rubber tubes and parts for electrical insulator, heat-resistant seals, irregular shaped and foam strips.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дуговая устойчивость</li> <li>Электрически изолирующий</li> <li>Высокая термостойкость</li> <li>Низкая термостойкость</li> </ul>		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пена</li> <li>Уплотнения</li> <li>Трубка</li> <li>Применение проводов и кабелей</li> </ul>		
Внешний вид	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прозрачный/прозрачный</li> <li>Белый</li> </ul>		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13 to 1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A <sup>1</sup>	50 to 54		
Shore A <sup>2</sup>	48 to 52		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение			ASTM D412
-- <sup>3</sup>	< 14	%	
-- <sup>4</sup>	< 12	%	
Прочность на растяжение <sup>5</sup> (Yield)	> 8.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Break <sup>6</sup>	> 380	%	
Break <sup>7</sup>	> 440	%	
Tear Strength	> 20.0	kN/m	ASTM D624

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	> 3.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	> 20	kV/mm	ASTM D149

#### NOTE

- |    |          |
|----|----------|
| 1. | For Tube |
| 2. | For Line |
| 3. | For Line |
| 4. | For Tube |
| 5. | For Line |
| 6. | For Tube |
| 7. | For Line |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

