

## S&E; Wire & Cable GA-1038-Nat-01

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

80° C PVC wire and cable compound. 60° C & 75° C SVT, SJT insulation.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	STJ		
	SVT		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39 to 1.45	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	90		
Shore A, 3 sec	82 to 88		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 13.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D412

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

