

## GTPO™ 8260

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

GTPO™8260 is a polyolefin thermoplastic elastomer (TPO (POE)) product. It is available in North America. GTPO™8260 application areas include engineering/industrial accessories, hats/caps/corks, automotive industry, consumer goods and handles.

Главная Информация			
Используется	Шайба Щит Устойчивая к атмосферным воздействиям уплотнительная лента Применение в автомобильной области Мягкая ручка Игрушка		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.878	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	0.60	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	12.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D638
Флекторный модуль	20.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Drop Impact Resistance	7.47	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
RTI Elec	105	°C	UL 746
RTI Imp	105	°C	UL 746
RTI Str	105	°C	UL 746
Электрический	Номинальное значение	Метод испытания	
Диэлектрическая постоянная (23°C, 1 kHz)	2.30	ASTM D150	

### Дополнительная информация

Suggested Stock Temperature: 410-450°F The value listed as Dart Impact Resistance ASTM D4226, was tested in accordance with ASTM D3029.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

