

Маххам™ X MX5200-8028 RS BK001

Polypropylene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Glass fiber reinforced Polypropylene compound with good stiffness, UV resistance and high impact strength

Главная Информация

Характеристики	Высокая ударопрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Заполнение
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Выдвунное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	0.995	g/cm ³	ASTM D792
--------------	-------	-------------------	-----------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Tensile Stress ¹ (Yield, 23°C, 4.00 mm, Injection Molded)	45.0	MPa	ISO 527-2
--	------	-----	-----------

Растяжимое напряжение (Break, 23°C, 4.00 mm, Injection Molded)	12	%	ISO 527-2/50
--	----	---	--------------

Флекторный модуль ² (23°C, 4.00 mm, Injection Molded)	2800	MPa	ISO 178
--	------	-----	---------

Флекторный стресс ³ (23°C, 4.00 mm, Injection Molded)	65.0	MPa	ISO 178
--	------	-----	---------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	21	kJ/m ²	ISO 180/A
---	----	-------------------	-----------

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура сушки	80.0 - 85.0	°C
-------------------	-------------	----

Время сушки	4.0 - 6.0	hr
-------------	-----------	----

Температура обработки (расплава)	200 - 240	°C
----------------------------------	-----------	----

Температура формы	30.0 - 60.0	°C
-------------------	-------------	----

Инструкции по впрыску

Injection Pressure: MED-HIGH Hold Pressure: MED-HIGH Screw Speed: MODERATE Back Pressure: LOW

NOTE

1.	50 mm/min
2.	2.0 mm/min
3.	2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

