

## Huaфон JF-W-TL4090

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

TOL Reduction Wet Process PU Resin for Micro Fibre Leather

Characteristics

Mid hard type, acid and alkali resistance, hydrolysis resistance, good elasticity, good film property, full of feeling, suit for TOL reduction technology.

Applications

For microfiber non-woven fabric

Главная Информация	
Характеристики	Кислотоупорный Щелочестойкие Высокая эластичность Устойчивость к гидролизу Средняя твердость
Используется	Ткани Нетканые материалы

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	120 to 180	Pa·s

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	8.50 to 9.50	MPa
Прочность на растяжение	> 35.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 300	%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

