

ORIENTENE MD 12

Polypropylene Homopolymer

Oriental Petrochemical Company

Описание материалов:

ORIENTENE MD 12 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in Africa & Middle East for injection molding.

Important attributes of ORIENTENE MD 12 are:

Good Processability

Food Contact Acceptable

Typical applications include:

Food Contact Applications

Adhesives/Tapes

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая плавность Хорошая технологичность Хорошая стабильность обработки Хорошая растяжимость		
Используется	Лента		
Рейтинг агентства	EC 2002/72/EC FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1,1		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ISO 1183, ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield ¹	33.0	MPa	ASTM D638
Yield	33.0	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении			
Yield ²	8.0	%	ASTM D638
Yield	8.0	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль-1% Secant ³	1350	MPa	ASTM D790A, ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m	ISO 180, ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	104	°C	ASTM D648, ISO 75-2/B
---	-----	----	-----------------------

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 50 mm/min |
| 3. | 1.3 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

