

PermaStat® 1200 T-80A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

RTP Company

Описание материалов:

Permanently Anti-static

Главная Информация			
Характеристики	Антистатические свойства		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	80		ASTM D2240
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+11 - 1.0E+12	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости	1.0E+10 - 1.0E+11	ohms-cm	ASTM D257
Static Decay ¹	2.0	sec	FTMS 101C 4046.1

Инструкции по впрыску
Do not exceed 520 °F (270 °C) melt temperature. Desiccant Type Dryer Required.

NOTE
1. MIL-PRF-81705D, 5kV to 50 V, 12% RH

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

