

Pro-fax PL835N

Polypropylene Homopolymer

INDELPRO, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Pro-fax PL835N is a high melt flow polypropylene homopolymer with a narrow molecular weight distribution designed for spundbond and continuous filament applications that require superior spinnability and finer fibers. This product can be used for injection molding.

The base resin in this product meets the requirements of the FDA contained in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Контролируемая реология Приемлемый пищевой контакт Хорошая стабильность размеров Хорошая стабильность обработки Высокий поток Гомополимер Узкое молекулярное распределение веса 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Нанесение покрытия Нити Закрученная склейка Тонкостенные контейнеры 		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Экструзионное покрытие Экструзионная нить Литье под давлением Нетканые материалы спанбонд 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1350	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m	ASTM D256A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	110	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

