

## Borealis PP EE106AEB

15% полезных ископаемых

Polypropylene

Borealis AG

### Описание материалов:

EE106AEB is a 15% mineral reinforced impact modified polypropylene compound suitable for injection moulding.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель, 15% наполнитель по весу
Добавка	Модификатор удара
Характеристики	Модификация удара
	Жесткий, хороший
	Хорошая ударопрочность
	Перерабатываемые материалы
	Обрабатываемость, хорошая
	Отличный внешний вид
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений Внешнее украшение автомобиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.992	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль <sup>1</sup>	1660	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	28.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180/1A
0°C	5.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
23°C	18	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	55.0	°C	ISO 75-2/Ae
Викат Температура размягчения	52.0	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Воспламеняемость	100	mm/min	ISO 3795
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура формы	30.0 - 50.0	°C
Удерживающее давление	30.0 - 60.0	MPa

#### Инструкции по впрыску

Feeding Temperature: 40 - 80 °C Mass Temperature: 220 - 260 °C Back Pressure: Low to Medium Screw Speed: Low to Medium Flow Front Speed: 100 - 200 mm/s

#### NOTE

1. 2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

