

AURUM® PL450C

Thermoplastic Polyimide

Mitsui Chemicals, Inc.

Описание материалов:

Features

Non Reinforced/Filled

Excellent Cleanness (Low Outgassing, Low Level Impurities)

Главная Информация			
UL YellowCard	E52579-242963		
Характеристики	Эффект дегазации такой же низкий, как и нет Чистый/высокая чистота		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			Internal method
Flow	0.74	%	Internal method
Transverse flow	0.85	%	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	92.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	90	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2900	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	137	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact	88	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	230	°C	ASTM D648
Линейный коэффициент теплового расширения			ASTM D696
Flow	5.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Lateral	5.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

