

Polymer-E V28280

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Asia Polymer Corporation (APC)

Описание материалов:

Polymer-E V28280 is an Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (EVA) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Polymer-E V28280 include adhesives/tapes and film.

Characteristics include:

Clarity

Good Adhesion

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Хорошая адгезия Высокая четкость Низкий гель |
| Используется | Клеи Пленка |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 0.951 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 28 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Содержание винилацетата | 28.0 | wt% | Internal Method |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore D) | 23 | | ASTM D2240 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение (Break) | 11.8 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 800 | % | ASTM D638 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура ломкости | < -70.0 | °C | ASTM D746 |
| Викат Температура размягчения | 40.0 | °C | ASTM D1525 |
| Температура плавления | 65.0 | °C | Internal Method |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

