

## Hifax TYC 459P 3004

21% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

PP/EPR-Blend, 20% mineralfilled, impact modified, UV-stabilized, with ultra low shrinkage and very high flowability for unpainted automotive exterior applications. Colour matched.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 20% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара UV Stabilizer		
Характеристики	Высокий поток Модификация удара Низкая усадка		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Доступные цвета		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR)	27	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	17.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	40	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>1</sup> (23°C)	2100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/eA
-30°C	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	26	kJ/m <sup>2</sup>	
NOTE			
1.	2.0 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

