

Karina IVORY PVC COMPOUND 800-35/ 2-BR-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR JACKETING OF AUTOMOTIVE ELECTRICAL WIRES FOR WORKING AT THE TEMPERATURE RANGE OF - 40C TO 105C.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Кабельный кожух		
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.33 to 1.37	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	0.00OK		ME 12
Цвет A	-1.84 to 1.16		ME 12
Цвет b	2.28 to 5.28		ME 12
Color L	90.1 to 93.1		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	80 to 84		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 14.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 200	%	IEC 60811-1-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости ⁴	> 3.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 26	%	NBR 6245

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged in Air for 168 hr at 136°C
3.	Aged in Air for 168 hr at 136°C
4.	24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

