

Sylvin 9448-75 Yellow 4179

Polyvinyl Chloride + PUR

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 9448-75 Yellow 4179 Is A Vinyl/Polyurethane Compound Formulated For Molding Applications That Require Less Plasticizer Migration.

Главная Информация			
Добавка	Пластификатор		
Характеристики	Низкий до без переноса Пластифицированный		
Внешний вид	Желтый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	16.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	65.7	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	163 to 174	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

