

Kingfa ABP-2119

Polypropylene

Kingfa

Описание материалов:

Kingfa ABP-2119 is a Polypropylene material. It is available in Asia Pacific or North America.

Important attributes of Kingfa ABP-2119 are:

Flame Rated

Good Adhesion

Typical application of Kingfa ABP-2119: Automotive

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Болезненный		
Используется	Автомобильный бампер Автомобильная внешняя отделка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	1.4 to 1.6	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	65		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (23°C, Injection Molded)	18.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, 23°C, Injection Molded)	400	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³ (23°C, Injection Molded)	800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴ (23°C, Injection Molded)	23.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C, 3.20 mm, Injection Molded	60	J/m	
23°C, 3.20 mm, Injection Molded	550	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648

0.45 MPa, Unannealed, 6.40 mm,
Injection Molded 105 °C

1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm,
Injection Molded 52.0 °C

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (3.20 mm)	HB	UL 94

NOTE

1. 50 mm/min
2. 50 mm/min
3. 2.0 mm/min
4. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

