

RTP 6011-55A

Thermoplastic Elastomer

RTP Company

Описание материалов:

Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'

The data for this material has not been recently verified.

Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.

Wet-Grip Compound - 55 Shore A

Главная Информация

Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.6	%	ASTM D955

Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	58		ASTM D2240

Эластомеры

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение ¹ (Break)	8.27	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ² (Break)	1100	%	ASTM D412
Tear Strength ³	28.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ⁴			ASTM D395B
23°C, 22 hr	12	%	ASTM D395B
70°C, 22 hr	48	%	ASTM D395B

Дополнительная информация

Peel Strength, ISO 813, 90°, 20 in/min, PP, Interface Failure: 15 pliWet-Grip Compound

Инъекция

Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	76.7	°C
Время сушки	2.0	hr
Температура обработки (расплава)	177 - 191	°C
Температура формы	21.1 - 37.8	°C
Давление впрыска	3.45 - 5.17	MPa

NOTE

1.	500 mm/min
2.	500 mm/min
3.	C mould
4.	Type 2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

