

BJB Polyurethane TC-640 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-640 is a multi-purpose elastomer that can perform many functions. Typical product uses and features are:

Mold fabrication

Skin membranes for animated characters

Bumpers and many types of urethane rubber parts

Excellent as an adhesive for resilient and flexible bonds

Highly water-resistant. Insensitive to moisture during cure

Главная Информация			
Характеристики	Алифатический Хорошая адгезия Хорошая гибкость Низкое поглощение воды Упругий		
Используется	Клеи Автомобильный бампер Склеивание Мембраны		
Внешний вид	Прозрачный янтарь		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
-- 1	0.998	g/cm ³	ASTM D792
-- 2	1.02	g/cm ³	
Формовочная усадка-Поток	0.10	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	30 to 40		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	2.41	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	750	%	ASTM D412
Tear Strength	8.76	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок годности (25°C)	26	wk	
Терморегулирующая вязкость ³ (25°C)	3200	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	960 to 1400	min	
Время доставки (27°C)	120 to 170	hr	
Gel Time	1.0	hr	
Work Time ⁴ (25°C)	45.0	min	

NOTE

1. Part B
2. Part A
3. Mixed, Brookfield
4. 100 g mass

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat