

Nordbak Cold Cure Backing

Ероху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Nordbak Cold Cure Backing is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Primary characteristic: flame retardant.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая стабильность		
Используется	Техническое обслуживание/ремонт оборудования Замена металла		
Формы	Гранулы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	90	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	37.9	МПа	ASTM D638
Прочность на сжатие	109	МПа	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	76.7	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (10°C)	8.0 to 11	min	
Время демолд (10°C)	240	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

