

Axiall PVC 8747

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Economical general purpose molding and extrusion compound with good flex whitening resistance especially in darker colors.

Главная Информация			
Характеристики	Универсальный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	74		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	12.1	MPa	ASTM D638
100% strain	5.17	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638

Дополнительная информация

Recommended Stock Temperature: 360°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat