

## ELASTOSIL® RT 563

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Potting Compound, Automotive & Transportation

Potting Compound, Electronics

all-round potting compounds, Electrical Industry

all-round potting compounds, Automotive & Transportation

all-round potting compounds, Lighting

Главная Информация	
Используется	Электрическое/электронное применение
Метод обработки	Инкапсулирование
	Полировка

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Beige		
Плотность			
--	1.27	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
--	1.27	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Вязкость			
--	5.0	Pa·s	ISO 3219
--	4.0 to 7.0	Pa·s	Brookfield
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	55		ISO 868
Прочность на растяжение	4.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	120	%	ISO 37
Tear Strength	3.00	kN/m	ASTM D624B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

