

Niuk 20NT04

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.

Описание материалов:

Niuk 20NT04 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Niuk 20NT04 are:

Flame Rated

Good Stiffness

Good Toughness

Heat Resistant

Typical applications include:

Appliances

Automotive

Business/Office Goods

Electrical/Electronic Applications

Housings

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хороший поток</p> <p>Хорошая жесткость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Высокая термостойкость</p>		
Используется	<p>Приборы</p> <p>Автомобильные Приложения</p> <p>Бизнес-оборудование</p> <p>Мобильные телефоны</p> <p>Корпуса</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.06	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка ¹			ISO 2577
Across Flow : 3.20 mm	0.50 to 0.70	%	
Flow : 3.20 mm	0.50 to 0.70	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	55.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	15	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ²	2650	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ³	80.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Ударная прочность (23°C)	8.0	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	50	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	100	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	110	°C	ISO 306/B120
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	HB		UL 94

NOTE

1. 150x100x3.2 mm
2. 2.0 mm/min
3. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat