

Magnobond 3347

Епоху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

Описание материалов:

Magnobond 3347 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Typical application: Electrical/Electronic Applications. Primary characteristic: low viscosity.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошие электрические свойства Низкая вязкость		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Внешний вид	Янтарь		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	6.8E+16	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости	3.3E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	2.83		ASTM D150
Коэффициент рассеивания			ASTM D150
1 kHz	4.0E-3		
1 MHz	0.015		
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (52°C)	22	min	
Терморегулирующая вязкость	500	cP	ASTM D2393
Время демолд (130°C)	120 to 240	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

