

## DILAMID® 66 FVT 35 BLACK

35% стекловолокно

Polyamide 66

Dilaplast S.p.A.

### Описание материалов:

DILAMID® 66 FVT 35 BLACK is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 35% glass fiber. It is available in Europe for injection molding.  
Typical application of DILAMID® 66 FVT 35 BLACK: Industrial Applications

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 35% наполнитель по весу		
Используется	Промышленное применение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.41	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка-Поток	0.20 to 0.40	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	150	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	2.5	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	7.00	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	220	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	235	°C	ISO 306/B50
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	20	kV/mm	ASTM D149
Comparative Tracking Index	500	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура зажигания провода свечения (2.00 mm)	650	°C	IEC 60695-2-13
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 to 100	°C	
Время сушки	2.0 to 8.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%	

Задняя температура	260 to 300	°C
Средняя температура	270 to 310	°C
Передняя температура	280 to 320	°C
Температура сопла	270 to 310	°C
Температура обработки (расплава)	280 to 320	°C
Температура формы	70.0 to 110	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat