

Axiall PVC 17870

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Non-lead stabilized insulation and jacket compound. UL recognized for TW, THW, Oil II and 720 hr sunlight resistant applications. Suitable for 105C dry rated insulations.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Используется	Кабельный кожух Изоляция		
Типы проводов	THW TW		
Рейтинг агентства	UL II оценка масла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39 to 1.43	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	10.3	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	17.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (136°C, 168 hr)	-17	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-23.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	30	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	188	°C	
NOTE			
1.	100% strain		
2.	30 mil slabs		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

