

## K-vinyl KSM-55

Flexible Polyvinyl Chloride

Technovinyl Polymers India Ltd.

### Описание материалов:

K-vinyl KSM-55 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East.

Typical applications include:

Consumer Goods

Foam

### Главная Информация

Характеристики	Foamable
Используется	Пена Обувь

### Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес		ASTM D792
-- <sup>1</sup>	0.650	g/cm <sup>3</sup>
--	1.19	g/cm <sup>3</sup>

### Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	55	ASTM D2240

### Механические

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Стойкость к истиранию-Потеря громкости(130 °C) <sup>2</sup>	-140	mm <sup>3</sup>
Нагревание-Потеря(130 °C) <sup>3</sup>	0.80	%
Сопrotивление скольжению		
Dry	0.550	
Wet	0.480	
Удельный индекс прочности	1.20	

### Эластомеры

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение		ASTM D412
Yield <sup>4</sup>	24.9	MPa
Yield	12.8	MPa
Удлинение при растяжении		ASTM D412
Break <sup>5</sup>	200	%
Break	420	%

### NOTE

1.	After blowing
2.	3 hrs
3.	3 hrs

- 
- |    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 4. | After Heat Ageing at 100°C for 7 days |
|----|---------------------------------------|
- 
- |    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 5. | After Heat Ageing at 100°C for 7 days |
|----|---------------------------------------|

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

