

Westlake HIPS

High Impact Polystyrene

Westlake Plastics Company

Описание материалов:

HIPS is a low cost plastic material that is easy to machine and fabricate. HIPS is often specified for low strength structural applications when impact resistance, machinability, and low cost are required. It is frequently used machining pre-production prototypes since it has excellent dimensional stability and is easy to fabricate, paint and glue. Natural (translucent white) HIPS is FDA compliant for use in food processing applications.

Applications Include:

Machined prototypes

Low-strength structural components

Housings

Covers

Advantages of HIPS:

Good impact resistance

Excellent machinability

Good dimensional stability

Excellent aesthetic qualities

Easy to paint and glue

Low cost

FDA compliant

Физический

Удельный вес

Твердость Роквелла

Твердость

| Главная Информация | |
|--------------------|-------------------------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт |
| | Хорошая стабильность размеров |
| | Высокая ударопрочность |
| | Обрабатываемый |
| | Болезненный |
| | |
| Используется | Корпуса |
| | Детали конструкции |
| | |
| Рейтинг агентства | FDA неуказанный рейтинг |
| Внешний вид | Доступные цвета |
| | Полупрозрачный |
| | Белый |
| | |
| Формы | Стержень |
| | Лист |
| | |

Номинальное значение

Номинальное значение

1.04

Единица измерения

Единица измерения

g/cm³

Метод испытания

Метод испытания

ASTM D792

ASTM D785



| L-Scale | 60 | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| R-Scale | 95 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 1650 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield | 19.3 | MPa | |
| Break | 24.1 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 52 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1910 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield) | 42.7 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -18°C | 64 | J/m | |
| 23°C | 110 | J/m | |
| Gardner Impact (23°C) | 18.1 | J | ASTM D3029 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, Unannealed | 87.2 | °C | |
| 1.8 MPa, Unannealed | 73.9 | °C | |
| CLTE-Поток | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | | Метод испытания |
| Огнестойкость (1.47 mm) | НВ | | UL 94 |
| | | | |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

