

Ultramid® B24 NE 01

Polyamide 6

BASF Corporation

Описание материалов:

Ultramid® B24 NE 01 is a polyamide 6 for compounding.

Главная Информация			
Характеристики	Маслостойкий		
Используется	Уплотнение		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12 to 1.15	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm ³	ISO 60
Номер вязкости (96% H ₂ SO ₄ (Sulphuric Acid))	115 to 135	cm ³ /g	ISO 307
Извлечение ¹	< 0.8	%	ISO 6427
Moisture Content	< 0.30	%	ISO 15512
Относительная вязкость-1% в 96% серной кислоты	2.29 to 2.54		ISO 307
Аминоконечные группы	39 to 47	meq/kg	Internal Method
Форма гранул	Cylindrical		
Pellet Size	2.00 to 2.50	mm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146
NOTE			

1. chips not ground, 16 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

